

FAST DRY ESMALTE INDUSTRIAL

Esmalte Alquídic

DESCRIPCIÓN

Formulado a base de resinas alquídicas y pigmentos de alta calidad, que le permiten una excelente protección contra la oxidación en superficies metálicas de hierro negro. Su secado rápido y poder anticorrosivo por barrera, lo hacen ideal para ser utilizado como primario y acabado a la vez. Libre de plomo y mercurio.

USOS

Se recomienda para uso exterior o interior en superficies de concreto y metálicas. Ideal para estructuras metálicas previamente imprimadas, tuberías exteriores, tanques de almacenamiento, equipos industriales, cubiertas marinas, equipos de procesamiento de alimentos e industrias químicas. Acabado híbrido que combina la resistencia de los acabados Epóxico, con la durabilidad de los acabados poliuretano.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Seca muy rápido.
- Deja un acabado de alto brillo con muy buena adherencia y duración.
- Para uso interior y exterior.
- Sirve de primario y acabado a la vez.
- Aplicación en todo tipo de superficies.
- Especial para pintado de estructuras y maquinaria industrial.
- Disponible en cartilla de colores listos o en bases de tinción para seleccionar su color preferido.

PRESENTACIONES

¼ de galón: 0,946 Litros

Galón: 3,785 Litros

5 galones: 18,925 Litros



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD (MÉTODO)	VALOR	UNIDADES
Peso por galón	4.30 – 4.50	kg/gal
Composición	Resina alquídica	-
Color	500 Blanco 501 Negro 502 Gris Ferguson 511 Rojo Internacional 520 Azul Fordson 530 Verde John Deere 541 Amarillo John Deere 542 Amarillo Caterpillar 543 Naranja 548 Azul Kativo 560 Gris Claro	-
Bases	Base White Base Intermedia Base Deep	-
Brillo a 60°	85	UB
% Sólidos por peso	55.5 ± 1.5	%
% Sólidos por volumen	38.5 ± 1.5	%
Contenido de VOC	490 – 530	g/L
Dilución	Thinner sintético MG1920 o Solvente 630	1/8 de Thinner por gal de pintura
Limpieza del equipo	Thinner sintético MG1920 o Solvente 630	-
Tiempo de vida de la mezcla a 25°	6	h
Secado a 25 °C	Tacto	1 h
	Repinte	4 h

RENDIMIENTO

MÉTODO DE APLICACIÓN	RENDIMIENTO PRÁCTICO
Brocha	40 – 45 m ² /gal
Rodillo	40 – 45 m ² /gal
Pistola	20 – 25 m ² /gal

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la Superficie

Toda superficie a pintar debe estar seca, limpia y libre de suciedades, grasa, cera, pintura desprendida por mal estado, tizado, hongos y otros contaminantes. Si detecta la existencia de hongos en la superficie, elimínelos. Enjuague luego con agua limpia y deje secar.

Metal: Para aplicar sobre metal se debe eliminar todo rasgo de corrosión usando cepillo de acero, lija y Desoxidante, luego se debe aplicar como base anticorrosiva una mano de Fast Dry Primer en el color de su elección. Para aplicación sobre metal galvanizado o aluminio, aplicar 1 mano de Corrotec mate.

Madera nueva: Lijar hasta obtener una superficie tersa, eliminar los residuos del lijado y aplicar 1 mano de Sellador Blanco para Madera MD600.

Concreto nuevo: Espere 30 días de fraguado para la aplicación de una primera capa de sellador acrílico para repello fino Sellatec 633 para superficies lisas o Sellatec 637 para superficies porosas. De existir grietas o fisuras utilizar Masilla para exteriores.

Superficie previamente pintada: Superficies en buenas condiciones necesitan solamente limpiarse y secarse, si el repinte es sobre pintura satinada o brillante, es necesario lijar suavemente para incrementar la adherencia del acabado. O aplicar una mano de bloqueador de manchas 6210 como promotor de adhesión.

En superficies en malas condiciones se requiere la eliminación de pintura suelta o descascarada. Las áreas descubiertas se tratan como superficies nuevas. Si la superficie presenta tizamiento (pulverizado) se recomienda aplicar el fijador de superficie Y-55D.

Preparación del producto y Aplicación

Aplicar generosamente con brocha, rodillo o pistola, dos manos pueden proveer los mejores resultados. Evite aplicar en superficies cuya temperatura sea inferior a 10°C (50°F). Para aplicaciones exteriores y ante amenaza de lluvia considerar que el producto requiere de dos horas mínimo de secado para no ser afectado por la lluvia.

SINTOMAS POR EFECTO DE EXPOSICIÓN

Contacto con los ojos y/o piel: Causa irritación. El contacto prolongado o repetido en ojos puede causar conjuntivitis, lagrimeo o severa irritación de ojos. En piel puede causar dermatitis, pérdidas de grasa.

Inhalación: Causa irritación del tracto respiratorio. Puede causar mareos, dolor de cabeza, náuseas, vómito, depresión del sistema nerviosos central efectos anestésicos o narcóticos.

Ingestión: La ingestión puede causar inflamación pulmonar y daños debido a la aspiración del material dentro de los pulmones, diarrea, trastorno gastro-intestinal, dolores abdominales, depresión del sistema nerviosos central, efectos anestésicos o narcóticos.

PRIMEROS AUXILIOS

Contacto con los ojos y/o piel: Elimine todo material presente. Lave con abundante agua al menos durante 15 minutos.

Inhalación: Traslade a la persona afectada al aire libre.

Ingestión: No induzca al vómito. Coloque al paciente de manera que este cómodo, con su ropa holgada. Busque inmediatamente atención médica si cualquiera de los síntomas persiste.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Aplique en ambientes ventilados. Lávese bien las manos con agua y con jabón después de la manipulación del producto. Para desechar combine el producto líquido con arena diatomita evitando el contacto con el suelo. Entregue el sólido a la entidad autorizada de recolección de desechos sólidos. Evite la descarga a fuentes de agua. Consulte la Hoja de seguridad MSDS para más detalles de seguridad y de uso, respectivamente.

Equipo de seguridad recomendado: Anteojos de seguridad y guantes impermeables.

PELIGRO: LIQUIDO Y VAPORES INFLAMABLES

Mantener herméticamente cerrado. Mantener alejado de fuentes de inflamación. No fumar. Tomar medidas de precaución contra las descargas electrostáticas. No utilizar herramientas que produzcan chispas. Almacenar en un lugar fresco. En caso de incendio utilice como medio de extinción: Espuma, dióxido de carbono o polvo químico seco. *Tipos de extintores:* B y/o C.

Producto para uso industrial.

En caso de intoxicación, lleve al paciente al médico y presente la etiqueta.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para, mayor información, otros usos o asesorías, consulte la hoja técnica de producto, al asesor técnico o al área de servicio al cliente:

servicioalclienteCR@pintuco.com

servicioalclienteSV@pintuco.com

servicioalclienteGT@pintuco.com

servicioalclienteHN@pintuco.com

servicioalclientePA@pintuco.com

servicioalclienteNI@pintuco.com

FABRICANTE

Costa Rica: Pintuco Costa Rica PCR S.A. Tel: (506) 2216-6100

Panamá: Fábrica de Pinturas Glidden S.A. Tel: (507) 303-9000

Colombia: Pintuco S.A. Tel: (574) 325 25 23

www.protectopinturas.com

NOTAS LEGALES:

Los datos técnicos aquí presentados son verdaderos y exactos al momento de escribirlos pero pueden ser susceptibles de modificaciones periódicas a la luz de nuestra experiencia y de nuestra política de desarrollo continuo de nuestros productos. Cualquier persona que utilice el producto sin consultar con anterioridad el funcionamiento del producto lo hace bajo su propio riesgo.