

CORRO BOAT ESMALTE

Esmalte alquídico industrial y marino

DESCRIPCIÓN

Esmalte alquídico brillante de alta calidad. Provee excelente protección contra la corrosión y la abrasión en ambientes costeros, donde la intensidad del sol, el calor y la brisa marina deterioran otro tipo de acabados.

USOS

Diseñado especialmente para aplicar sobrecubiertas marinas e industriales.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Secado rápido
- Alto brillo por periodos prolongados
- Uso exterior e interior
- Excelente nivelación
- Sistema de colores preparados
- Alta opacidad
- Fácil aplicación

PRESENTACIONES

Galón: 3.785 Litros



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD (MÉTODO)	VALOR	UNIDADES
Composición	Alquídico	-
Color	Según cartilla	-
Brillo a 60°	90	UB
% Sólidos por peso	44 ± 2 (según el color)	%
% Sólidos por volumen	34 ± 2 (según el color)	%
Contenido de VOC	490 - 520	g/L
Solvente dilución	Aguarrás, 1/8 gal max	
Limpieza de Equipo	Aguarrás	-
Tiempos de secado a 25°C	Tacto	3 h
	Repinte	4-6 h
	Curado Total	24 h
Espesor recomendado	1.5 - 2.5 mils seco,	
	4.5 - 5.5 mils húmedo	

RENDIMIENTO

MÉTODO DE APLICACIÓN	RENDIMIENTO PRÁCTICO
Brocha	25 – 30 m ² /gal
Rodillo	25 – 30 m ² /gal
Pistola	20 – 25 m ² /gal

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la Superficie

La superficie debe estar seca, limpia de polvo, grasa u otros contaminantes.

Superficies Nuevas: Metal Ferroso: Aplicar primario Fast Dry Primer o Corro Primer Estructural. Para aluminio o hierro galvanizado aplicar primario Corrotex 800.

Superficies previamente pintadas:

Lavar con agua y jabón para remover cualquier contaminante. Eliminar residuos de jabón con abundante agua (libre de sales) y dejar secar. Eliminar las partes brillantes con una lijada suave, removiendo el polvo residual y eliminar la pintura suelta en su totalidad. Se debe eliminar la presencia de hongos. En superficies metálicas, aplicar Corro Boat Esmalte en las áreas descubiertas.

Preparación del producto y Aplicación

Si requiere diluir lo puede hacer con Aguarrás a un máximo de 1/8 gal por galón de Corro Boat Esmalte. Se puede aplicar con brocha, rodillo o equipo airless. Aplique dos capas de Corro Boat Esmalte, dejando de 4 – 6 horas entre capas.

SINTOMAS POR EFECTO DE EXPOSICIÓN

Contacto con los ojos y/o piel: Causa irritación. El contacto prolongado o repetido en ojos puede causar conjuntivitis, lagrimeo o severa irritación de ojos. En piel puede causar dermatitis, pérdidas de grasa.

Inhalación: Causa irritación del tracto respiratorio. Puede causar mareos, dolor de cabeza, náuseas, vómito, depresión del sistema nerviosos central efectos anestésicos o narcóticos.

Ingestión: La ingestión puede causar inflamación pulmonar y daños debido a la aspiración del material dentro de los pulmones, diarrea, trastorno gastro-intestinal, dolores abdominales, depresión del sistema nerviosos central, efectos anestésicos o narcóticos.

PRIMEROS AUXILIOS

Contacto con los ojos y/o piel: Elimine todo material presente. Lave con abundante agua al menos durante 15 minutos.

Inhalación: Traslade a la persona afectada al aire libre.

Ingestión: No induzca al vómito. Coloque al paciente de manera que este cómodo, con su ropa holgada. Busque inmediatamente atención médica si cualquiera de los síntomas persiste.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Aplique en ambientes ventilados. Lávese bien las manos con agua y con jabón después de la manipulación del producto. Para desechar combine el producto líquido con arena diatomita evitando el contacto con el suelo. Entregue el sólido a la entidad autorizada de recolección de desechos sólidos. Evite la descarga a fuentes de agua. Consulte la Hoja de seguridad MSDS para más detalles de seguridad y de uso, respectivamente.

Equipo de seguridad recomendado: Anteojos de seguridad y guantes impermeables.

PELIGRO: LIQUIDO Y VAPORES INFLAMABLES

Mantener herméticamente cerrado. Mantener alejado de fuentes de inflamación. No fumar. Tomar medidas de precaución contra las descargas electrostáticas. No utilizar herramientas que produzcan chispas. Almacenar en un lugar fresco. En caso de incendio utilice como medio de extinción: Espuma, dióxido de carbono o polvo químico seco. *Tipos de extintores: B y/o C.*

Producto para uso industrial.

En caso de intoxicación, lleve al paciente al médico y presente la etiqueta.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para, mayor información, otros usos o asesorías, consulte la hoja técnica de producto, al asesor técnico o al área de servicio al cliente:

servicioalclienteCR@pintuco.com

servicioalclienteSV@pintuco.com

servicioalclienteGT@pintuco.com

servicioalclienteHN@pintuco.com

servicioalclientePA@pintuco.com

servicioalclienteNI@pintuco.com

FABRICANTE

Costa Rica: Pintuco Costa Rica PCR S.A. Tel: (506) 2216-6100

Panamá: Fábrica de Pinturas Glidden S.A. Tel: (507) 303-9000

Colombia: Pintuco S.A. Tel: (574) 325 25 23

www.protectopinturas.com

NOTAS LEGALES:

Los datos técnicos aquí presentados son verdaderos y exactos al momento de escribirlos pero pueden ser susceptibles de modificaciones periódicas a la luz de nuestra experiencia y de nuestra política de desarrollo continuo de nuestros productos. Cualquier persona que utilice el producto sin consultar con anterioridad el funcionamiento del producto lo hace bajo su propio riesgo.