

# MEGA PRIMARIO POLIURETANO

## MG2005

### DESCRIPCIÓN

Primario gris de relleno para acabado fino.

### USOS

Primer de anclaje y activador.


### VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Mayor brillo en el acabado y mayor durabilidad
- Excelente dureza
- Protección anticorrosiva
- Excelente adhesión sobre acabados originales (OEM)
- Fácil aplicación
- Secado rápido
- Lijabilidad excelente

### PRESENTACIONES

¼ de galón: 0,946 Litros

Galón: 3,785 Litros



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD (MÉTODO)	COMO RELLENO	COMO ACABADO
Relación de mezcla	MG 2005 10 partes MG 2010 1 parte MG 2151 3 parte	MG2005 10partes MG2010 1 parte MG2151 5 partes
Métodos de Aplicación	Pistola	
Aplicación a pistola	Se recomienda boquillas de 1.8 mm	Se recomienda boquillas de 1.4mm
Capas de aplicación	Aplicar de 2 a 4 manos	Aplicar 2 manos
Tiempo de secado a 21°C	Secado 2 hrs mínimo	Secado 2 hrs mínimo
Dilución	MG 2151	MG 2151

*Propiedades referidas al blanco de línea*

## **INSTRUCCIONES DE USO**

### **Preparación de la Superficie**

La superficie debe estar limpia, seca y libre de recubrimientos previos, polvo, grasa y otros contaminantes. Lije la madera para asegurar adhesión y tersura. Rellene la madera con masilla si lo requiere. En caso de presencia de hongos en la pieza sin tratar, lave con una solución de 1 parte de cloro comercial por 10 partes de agua. Enjuague con agua limpia y deje secar por 24 horas antes de iniciar el proceso descrito. Para superficies previamente pintadas, se recomienda lijar para eliminar el brillo del acabado anterior.

### **Preparación del producto y Aplicación**

Aplique una capa del producto con pistola y deje curar por 12 horas. Se recomienda aplicar una segunda capa del producto para realzar el acabado.

## **ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES**

No ingerir. Cierre el recipiente después de usar. Mantenga fuera del alcance de los niños. Consulte la Hoja de Seguridad (MSDS) para más detalles. Mantenerse lejos de calor.

## **INFORMACIÓN Y ASESORÍA**

Para, mayor información, otros usos o asesorías, consulte la hoja técnica de producto, al asesor técnico o al área de servicio al cliente:

[servicioalclienteCR@pintuco.com](mailto:servicioalclienteCR@pintuco.com)

[servicioalclienteSV@pintuco.com](mailto:servicioalclienteSV@pintuco.com)

[servicioalclienteGT@pintuco.com](mailto:servicioalclienteGT@pintuco.com)

[servicioalclienteHN@pintuco.com](mailto:servicioalclienteHN@pintuco.com)

[servicioalclientePA@pintuco.com](mailto:servicioalclientePA@pintuco.com)

[servicioalclienteNI@pintuco.com](mailto:servicioalclienteNI@pintuco.com)

Registro Sanitario de Costa Rica: No. Registro: Q71186-3. 1-6-1

## **FABRICANTE**

Costa Rica: Pintuco Costa Rica PCR S.A. Tel: (506) 2216-6100

Panamá: Fábrica de Pinturas Glidden S.A. Tel: (507) 303-9000

[www.protectopinturas.com](http://www.protectopinturas.com)

## **NOTAS LEGALES:**

Los datos técnicos aquí presentados son verdaderos y exactos al momento de escribirlos pero pueden ser susceptibles de modificaciones periódicas a la luz de nuestra experiencia y de nuestra política de desarrollo continuo de nuestros productos. Cualquier persona que utilice el producto sin consultar con anterioridad el funcionamiento del producto lo hace bajo su propio riesgo.