

SELLADOR 5X1 CONCENTRADO

Adherencia y Alto Rendimiento

DESCRIPCIÓN

Sellador Concentrado 5X1 es un sellador que mantiene un alto rendimiento para usos en interiores y exteriores. El sellador Concentrado 5x1 es un sellador multipropósito que puede ser usado como promotor de adherencia de morteros de concretos nuevos sobre viejos en diluciones 4x1 'o 5x1. También confiere una excelente barrera a la humedad interior de la superficie (sin ser un producto de presión negativa).

Fabricado con resinas acrílicas que le dan excelente adherencia sobre múltiples tipos de superficies y es altamente resistente a la alcalinidad usual de las superficies de albañilería.

Puede diluirse hasta 5 partes de agua por 1 parte de sellador. Es libre de plomo y mercurio. Posee bajo olor y es de secado rápido.



USOS

Se puede aplicar sobre paredes verticales de concreto, fibrocemento, cal, gypsum, madera y utilizarse una capa como sellador. Es un excelente producto para uso sobre tablaroca.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ✓ Por cada galón se obtienen 6 galones de producto listo para aplicar.
- ✓ Incrementa la productividad en aplicaciones de nueva construcción.
- ✓ Ayuda a optimizar el acabado final.
- ✓ Barrera de humedad del interior de la superficie (No es para presión negativa).
- ✓ Promotor de adherencia de morteros de concretos nuevos sobre viejos.

PRESENTACIONES

Galón: 3,785 Litros

Tanque de 5 galones: 18,925 Litros

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD (MÉTODO)	VALOR	UNIDADES	NORMA
Peso por galón	3.81 – 4.01	kg/gal	ASTM D1475
Sólidos por peso	45 – 48	%	ASTM D1644
Sólidos por volumen	42 – 44	%	-
Viscosidad 25°C	24000 – 26000	CPS	ASTM D562
Viscosidad	90 – 95	KU	ASTM D562
Contenido de VOC	< 50	g/L	MÉTODO EPA 24
Secado a 25°C	Tacto	1 h	ASTM D1640
	Repinta	4 h	
Cumple LEED	LEED V.4	-	SCAQMD 1113-2016

Propiedades referidas al blanco de línea

RENDIMIENTO

64-66 m²/gal Teórico a 1 mils de EPS (espesor película seco)

El rendimiento puede verse afectado por irregularidades de la superficie, método de aplicación, espesor de la película e intensidad del color del acabado y la base donde se aplica.

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la Superficie

Raspe la superficie, lave con agua y jabón y elimine hongos con una solución de 1 parte de cloro comercial por 10 partes de agua. Deje secar por 24 horas antes de pintar. La superficie debe de estar seca y libre de polvo y grasa. Las superficies nuevas de concreto deben dejarse envejecer por 3 ó 4 semanas. En áreas previamente pintadas, debe eliminarse el brillo de la superficie y la pintura suelta, usando para ello lija, cepillo de alambre o espátula.

Preparación del producto y Aplicación

Prepare el producto, dilúyalo y mezcle para homogenizar bien antes de usar. El producto se aplica directamente en la superficie y se puede recubrir con acabados base aceite o base agua. Una capa de sellador es suficiente. En aplicaciones exteriores y ante la amenaza de lluvia, considere que el producto requiere mínimo de 4 horas de secado para que la aplicación no se afecte por la lluvia.

PRECAUCIONES

Consulte la Hoja de Seguridad para más detalles.

No ingerir. Cierre el recipiente después de usar. Mantener fuera del alcance de los niños. Consulte a la Hoja de Seguridad para más detalles.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para mayor información, otros usos o asesoría, consulte la Hoja Técnica de Producto, al Asesor Técnico o al área de Servicio al cliente Tel: (507) 303-9000 También se pueden enviar sus inquietudes a la siguiente dirección electrónica:

servicioalclientePA@pintuco.com

FABRICANTE

Costa Rica: Pintuco Costa Rica PCR S.A. Tel: (506) 2216-6100

Panamá: Centro de Pinturas Pintuco S.A. Tel: (507) 303-9000

www.pintuco.com

NOTAS LEGALES: Toda la información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario. Pintuco se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso, sin que esto signifique disminución de la calidad de los productos. Para otros usos, asesoría o información, se recomienda consultar previamente con el área de servicio técnico. La garantía de resultados depende de las condiciones específicas de aplicación. Este producto fue elaborado por Pintuco, cuyo sistema de gestión de Calidad/ Ambiental / Seguridad y Salud Ocupacional está certificado conforme a las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 respectivamente.