

## Y-592 PINTURA DE ALUMINIO

### Anticorrosivo

#### DESCRIPCIÓN

El Y-592 (anticorrosivo) es una pintura de aluminio para superficies exteriores e interiores. Fácil de aplicar, provee un acabado parecido al cromo. Resiste el calor hasta 400 F, cuando se usa en metal que no haya sido previamente pintado y sin base, después de una excelente preparación de superficie.

#### USOS

El Y-592 (anticorrosivo) pintura de aluminio es excelente para uso en radiadores, tanques de agua caliente, calentadores trabajos de ornamentos de hierro, implementos agrícolas, entre otros. Puede utilizarse para abrillantar y proteger tuberías metálicas, defensas de automóviles, marcos para cuadros y otros utensilios del hogar.

#### VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ✓ Resiste el calor y temperatura hasta 440 °F ó 227°C.
- ✓ Para uso en interiores y exteriores.
- ✓ Acabado parecido al cromo lo cual le da esteticidad.
- ✓ Libre de pigmentos de plomo y mercurio.

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD (MÉTODO)	VALOR	UNIDADES
Composición	Resina alquídica	-
Peso por galón	3.40 – 3.60	kg/gal
Viscosidad	24 – 27	Segundos
Contenido de VOC	2495 - 515	g/L
Sólidos por peso	44 – 46	%
Sólidos por volumen	33 – 35	%
Secado a 25°C	Tacto	4h
	Repinte	24 h
Métodos de aplicación	Brocha, rodillo o pistola	-
Dilución	No requiere. Producto listo para uso	
Limpieza del equipo	Aguarrás	-

## RENDIMIENTO

El rendimiento práctico es de: 30 - 35 m<sup>2</sup>/gal con brocha y rodillo, 25 – 30 m<sup>2</sup>/gal con pistola.

El rendimiento puede verse afectado por la porosidad y tipo de madera, pérdidas por método de aplicación y espesor de la película.

## INSTRUCCIONES DE USO

### Preparación de la Superficie

*Limpieza de la superficie:* La superficie donde se aplicará debe de estar seca, libre de polvo, óxido, grasa y otros contaminantes.

*Madera:* Lije y sacuda la madera sin pintar, utilice una mano de Sellador Madetec MD634. Deje secar la superficie toda la noche.

*Metal Ferroso:* El Y-592 (ANTICORROSIVO) PINTURA DE ALUMINIO puede aplicarse directo al metal pero si se desea una protección robusta anticorrosiva utilice como primario Y-585 (ANTICORROSIVO) Primer Estructural o Primario para galvanizado Y- 5229.

*Superficies Previamente Pintadas:* Si la superficies está previamente pintada, elimine todo rastro de pintura suelta, lije la superficie para eliminar el brillo del acabado previo y limpie eliminando grasa y otras impurezas. Utilice el sellador adecuado según el tipo de superficie y aplique en una sola dirección. No lo aplique cuando la temperatura es inferior a 50°F.

### Preparación del Producto y Aplicación

Agite la pintura completamente con movimientos hacia arriba para asegurarse de obtener un color uniforme. No aplique este producto si parece que dentro de las siguientes 6 horas puede llover o se espera rocío. Evite pintar con la superficie a altas temperaturas.

## PRECAUCIONES

No ingerir. Cierre el recipiente después de usar. Mantener fuera del alcance de los niños. Consulte la Hoja de Seguridad para más detalles. Este producto es corrosivo. En caso de contacto con la piel o los ojos, lave con abundante agua por al menos 15 minutos.

## INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para mayor información, otros usos o asesoría, consulte la Hoja Técnica de Producto, al Asesor Técnico o al área de Servicio al cliente Tel: (507) 303-9000.

También se pueden enviar sus inquietudes a la siguiente dirección electrónica:

[servicioalclientePA@pintuco.com](mailto:servicioalclientePA@pintuco.com)

NOTAS LEGALES: Los datos técnicos aquí presentados son verdaderos y exactos al momento de escribirlos pero pueden ser susceptibles de modificaciones periódicas a la luz de nuestra experiencia y de nuestra política de desarrollo continuo de nuestros productos. Cualquier persona que utilice el producto sin consultar con anterioridad el funcionamiento del producto lo hace bajo su propio riesgo.