

PROTECTO® TECHOS

Gran Poder de Cubrimiento y Nivelación

DESCRIPCIÓN

Es Pintura formulada a base de resinas alquídicas y pigmentos anticorrosivos de alta calidad, libres de plomo y mercurio. Con excelente adherencia y durabilidad y retención de brillo.

USOS

Ideal para ser utilizada en la protección de techos y estructuras de metal donde se requiera la más alta durabilidad y desempeño. Puede ser utilizada en superficies interiores y exteriores.



VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ✓ Libre de Plomo y Mercurio.
- ✓ Alto poder anticorrosivo.
- ✓ Gran poder de cubrimiento y nivelación.
- ✓ Excelente adherencia.
- ✓ Secado rápido.
- ✓ Facilidad de aplicación.
- ✓ Protege el metal contra el óxido y la corrosión.
- ✓ Especialmente formulada para techos y superficies exteriores e interiores de metal

PRESENTACIONES

¼ de galón: 0,946 Litros

Galón: 3,785 Litros

Cubeta de 5 galones: 18,925 Litros

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD (MÉTODO)	VALOR	UNIDADES
Peso/Galón	3.90 – 4.10	kg/gal
Viscosidad	95 – 105	KU
Brillo a 60°	55 – 65 (Satinado)	UB
% Sólidos por peso	32 – 35	%
% Sólidos por volumen	22 – 25	%
Métodos de Aplicación	Brocha, Rodillo, Pistola	-
Contenido de VOC	300 – 330	g/L
Limpieza de Equipo	Diluyente 630	-
Secado a 25°C	Tacto	3 horas
	Repinte	6 horas
Dilución	Si requiere utilice diluyente 630	1/8 gal diluyente por gal de Anticorrosivo

Propiedades referidas al blanco de línea

RENDIMIENTO

35 - 40 m²/gal Teórico a 1 mils EPS (Espesor de película seca)

El rendimiento puede verse afectado por irregularidades de la superficie, método de aplicación, espesor de la película e intensidad del color del acabado y la base donde se aplica.

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la Superficie

La superficie debe estar seca y libre de polvo, grasa y suciedad. Para el desengrasado utilizar el proceso de las dos toallas o trapos preferiblemente con desengrasante.

Metales Ferrosos Nuevos: Para utilizar únicamente en metales ferrosos. Elimine completamente toda partícula de oxidación hasta dejar el metal totalmente libre de herrumbre, mediante métodos manuales o mecánicos de limpieza (lija, cepillo de acero, fibras abrasivas, esmeril, etc.), de ser necesario utilizar desoxidante para eliminar por completo la corrosión.

Superficies Galvanizadas y de Aluminio: Para asegurar la adhesión Protecto® Techos sobre la superficie galvanizada o de aluminio se recomienda aplicar primero una capa de Corrotec Mate o Primario para Galvanizado.

Se puede usar Protecto® Techos directamente sobre el metal en el caso de superficies galvanizadas envejecidas que presenten puntos o áreas oxidadas, luego de la limpieza adecuada de la herrumbre aplicar únicamente por spot o en puntos tratados 1 o 2 capas de Protecto® Techos del color deseado.

Superficies Previamente Pintadas: Superficies en buenas condiciones basta con limpiarse y secarse; es necesario lijar suavemente para incrementar la adherencia del acabado. Se recomienda aplicar una o dos manos. Superficies en malas condiciones requieren de la eliminación de pintura dañada y proceder a eliminar completamente la corrosión o herrumbre presente mediante procesos mecánicos descritos anteriormente. Aplicar por "spot" o parcheo dos manos de Pintura Protecto® Techos del color de su elección permitiendo los periodos de secado recomendados, luego una o dos capas generales para uniformar el acabado; no requieren de la aplicación previa de un imprimante o promotor de adhesión.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO Y APLICACIÓN

Aplicar generosamente con brocha, rodillo o pistola, dos capas pueden proveer los mejores resultados. Evite aplicar en superficies cuya temperatura sea inferior a 10°C (50°F). Para aplicaciones exteriores y ante amenaza de lluvia considerar que el producto requiere de 6 horas mínimo de secado para no ser afectado por la lluvia. No se recomienda para inmersión y en la aplicación directa sobre metal galvanizado o de aluminio.

INDICACIONES IMPORTANTES / PRECAUCIONES

No ingerir. Cierre el recipiente después de usar. Mantenga fuera del alcance de los niños. Consulte la Hoja de Seguridad para más detalles. Mantenerse lejos de calor y de fuentes de ignición.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para más información, otros usos o asesoría, consulte la Hoja Técnica de Producto, al Asesor Técnico o al área de Servicio al cliente Tel: (507) 303-9000 También se pueden enviar sus inquietudes a la siguiente dirección electrónica: servicioalclientePA@pintuco.com

FABRICANTE

Costa Rica: Pintuco® Costa Rica PCR S.A. Tel: (506) 2216-6100

Panamá: Centro de Pinturas Pintuco S.A. Tel: (507) 303-9000

www.pintuco.com

NOTAS LEGALES: Toda la información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario. Pintuco se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso, sin que esto signifique disminución de la calidad de los productos. Para otros usos, asesoría o información, se recomienda consultar previamente con al área de servicio técnico. La garantía de resultados depende de las condiciones específicas de aplicación. Este producto fue elaborado por Pintuco, cuyo sistema de gestión de Calidad/ Ambiental / Seguridad y Salud Ocupacional está certificado conforme a las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 respectivamente.